SORTENVERZEICHNIS H-2025-1 (VIE)

Baustoffgemische nach TL SoB-StB	TL G SoB-StB Dr. Moll **Dr. Moll GmbH & Co. KG** **Sattlerstraße 42** **30916 Isernhagen**
Firma: **August Oppermann,** **Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH** **Brückenstr. 12** **34346 Hann. Münden**	Datum: **27.05.2025** / Blatt Nr.: **1 von 1** Natürliche Gesteinskörnungen Petrographischer Typ: **Muschelkalkstein Natursand (Oker)**
Werk: **Hardegsen**	**Prüfzeugnis Nr.:** **1448 / 1-SoB / 25**

Beschreibung der Baustoffgemische

Lfd. Nr.		1	2	3	4	5
Sortennummer		0/32 STS+NS	0/32 FSS+NS	0/45 FSS+NS	0/45 STS+NS	
Baustoffgemisch		0/32 STS+NS	0/32 FSS+NS	0/45 FSS+NS	0/45 STS+NS	
Kornrohdichte		2,70 Mg/m³	2,71 Mg/m³	2,70 Mg/m³	2,71 Mg/m³	
Kornzusammen-setzung	Überkorn	OC_{90}	OC_{90}	OC_{90}	OC_{90}	
	Korngrößenver-teilung	G_B	G_V	G_V	G_B	
Gehalt an Feinanteilen	maximaler Anteil	UF_5	UF_5	UF_5	UF_5	
	minimaler Anteil	LF_{NR}	LF_{NR}	LF_{NR}	LF_{NR}	
Kornformkennzahl		SI_{55}	SI_{55}	SI_{55}	SI_{55}	
Plattigkeitskennzahl		--*)	--*)	--*)	--*)	
Bruchflächigkeit		$C_{90/3}$	C_{NR}	C_{NR}	C_{NR}	
Los-Angeles-Koeffizient (Schotter)		--*)	--*)	--*)	≤ 40	
Widerstand gegen Zertrümmerung		≤ 28	≤ 28	≤ 28	≤ 28	
Widerstand gegen Schlag an Schotter		--*)	--*)	--*)	≤ 30	
Frost-Tau-Widerstand		F_4	F_4	F_4	F_4	
Proctordichte	opt. Wassergehalt	5,6 M.-%	6,5 M.-%	4,4 M.-%	6,0 M.-%	
	Trockendichte	2,03 Mg/m³	2,07 Mg/m³	2,16 Mg/m³	2,22 Mg/m³	
CBR-Wert		--*)	--*)	--*)	--*)	
Organische Verunreinigungen		--*)	--*)	--*)	--*)	

*) no performance determined (Kennwert nicht festgestellt)

Angaben zur werkstypischen Kornzusammensetzungen

Baustoffgemische für Schottertragschichten

Lfd. Nr.	Korngruppe	werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%												MDV nach Tab. 11 der TL SoB-StB
		0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45,0	63,0	