SORTENVERZEICHNIS N-R-2024.2

Baustoffgemische nach TL SoB-StB	TL G SoB-StB Dr. Moll **Dr. Moll GmbH & Co. KG** **Sattlerstraße 42** **30916 Isernhagen**
Firma: **August Oppermann** **Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH** **Brückenstr. 12** **34346 Hann. Münden**	Datum: **22.10.2024** Blatt Nr.: **1 von 1** Natürliche Gesteinskörnungen Petrographischer Typ: **Ruhme-Sand, Ruhme-Kies**
Werk: **Northeim**	**Prüfzeugnis Nr.:** **1448 / 9-SoB / 24**

Beschreibung der Baustoffgemische

Lfd. Nr.		1	2	3	4	5
Sortennummer		0/32 FSS (40)				
Baustoffgemisch		0/32 FSS (40)				
Kornrohdichte		2,65 Mg/m³				
Kornzusammensetzung	Überkorn	OC_{90}				
	Korngrößenverteilung	G_v				
Gehalt an Feinanteilen	maximaler Anteil	UF_5				
	minimaler Anteil	LF_{NR}				
Kornformkennzahl		SI_{55}				
Plattigkeitskennzahl		--*)				
Bruchflächigkeit		C_{NR}				
Los-Angeles-Koeffizient		--*)				
Widerstand gegen Zertrümmerung		SZ_{35}				
Widerstand gegen Schlag an Schotter		--*)				
Frost-Tau-Widerstand		F_4				
Proctordichte	opt. Wassergehalt	1,8 M.-%				
	Trockendichte	2,09 Mg/m³				
CBR-Wert		--*)				
Organische Verunreinigungen		--*)				

*) no performance determined (Kennwert nicht festgestellt)

Angaben zur werkstypischen Kornzusammensetzungen

Baustoffgemische für Schottertragschichten

Lfd. Nr.	Korngruppe	werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%										SDV nach Tab. 8 der TL SoB-StB
		0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	